

SCHEMA DE PRINCIPE MOQUETTE DE PIERRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Ponçage
- Nettoyeur haute pression

PRIMAIRE EPOXY SABLE
RESOPRIM 55 250 à 300 gr/m²

MISE EN PLACE DE BAGUETTE ALU

RESINE BI-COMPOSANTE
POLYURETHANE

Pour granulat de marbre

RESOFIX 70 HP

RESINE BI-COMPOSANTE
POLYURETHANE

Pour granulat de marbre

RESOFIX 70 STANDARD

COUCHE DE RESORENFORT A APPLIQUER DANS LA PREMIERE ANNEE

COUCHE DE RESORENFORT A APPLIQUER TOUS LES 2 ANS A 3 ANS